



株式会社ABCD
EFG部
HIJ KLM 様

〇〇〇〇年△△月×日
(株)スズキマリン
産業機器課テストチーム

サンプルテスト 結果報告書

件名：お送り頂きましたサンプルのテスト結果を下記の通り報告申し上げます。

◇ テスト日時	〇〇〇〇年△△月×日		テスト環境		
◇ サンプル	種 類	コンテナボックス			材質 PP
◇ 依頼内容	PP製 コンテナボックスヘネームプレートを溶着したい。				
◇ 使用機種	超音波溶着機SUW300		使用ホーン	16845-N0100(カシメホーン)	
◇ 結 果	■テスト方法 ホーンをセットしたSUW300のハンドピースを手持ちでテスト行いました。 ■設定条件 ●レンジ3、溶着時間：1秒、ワンショット、圧力：約30N ■テスト結果 溶着可能です。結果は下記の写真と別送の動画をご確認ください。 ■総評				

使用 ホ 機 種 ・ 治 具 等 ・ 固 定 方 法			
	SUW300	ホーン形状：カシメホーン	テスト方法：手作業
溶 着 結 果			
	ケース①	ケース②	ケース③